


3,5 mm-es gumi padlóborítás

Leírás



- Alapanyag: szintetikus kaucsuk
- Halogénmentes
- Elektrosztatikusan vezetőképes padlóborítás a MSZ EN 61340-4-1 szerint
- Hosszútávon megőrzi rugalmasságát és lépéshang-csökkentő
- Kiváló hő tűró képesség
- Szállítási forma: tekercsben vagy méretre szabva
- Nem szükséges leragasztani
- Multifunkcionális

Műszaki adatok

Tulajdonságok	Szabvány	Követelmények	Jellemző értékek
Vastagság	EN 428		3,5 mm
Tömeg			4400 g/m ²
Szállítási mód	EN 430		1,22 x 12 m
Földelési ellenállás R _E	MSZ EN 61340-4-1	MSZ EN 61340-4-1 R _E ≤ 10 ⁶ Ω	10 ⁴ – 10 ⁵ Ω
Személyi vezetőképeség ellenállás cipőnél R _E System	ESD STM 97.1-1999	MSZ EN 61340-5-1/TR2 ≤ 35 MΩ (≤ 3,5 x 10 ⁷ Ω) (Javaslat elsődleges személyi földelésre)	10 ⁶ – 10 ⁸ Ω (cipőtípustól függően)
Sétálómérés (a testfeszültség mérése)	ESD STM 97.2-1999	Ajánlat: Ideális esetben: Feltöltődési feszültség <100 V Ha a feltöltődés > 100 V, akkor a töltés- csökkenési idő < 0,3 s	Feltöltődési feszültség < 100 V (cipőtípustól függően)
Meleg hatására történő anyagváltozás	DIN 1817 / EN 434	± 0,4 %	± 0,3 %
Dörzsölés 5 N terhelésnél	DIN 53516 / ISO 4649	≤ 250 mm ³	200 mm ³
Maradványhatás	DIN 51955 / EN 433	≤ 0,10 mm	0,03 mm
Kémiai hatás	DIN 51958 / EN 423	nincs elszíneződés	Megfelelő, függ a koncentráció és a behatási idő mértékétől
Viselkedés tűz esetén	DIN 4102	B2	B1

Megjegyzések

A gyártás során felmerülhetnek színbeli eltérések és apró műszaki módosítások, amennyiben azok a termelés javítását szolgálják, ennek jogát fenntartjuk. A tipikus értékeket a fent említett normákra támaszkodva a gyakorlatnak megfelelően kezeljük.

** olajok, zsírok, savak és lúgok, valamint más agresszív kemikáliák erős behatásánál konzultáció szükséges.

Az itt szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Széleskörű vizsgálatok alapján lettek összeállítva, azonban jogi következmények nem származhatnak belőlük. Műszaki kérdéseit a következő e-mail címre küldheti: mailbox.hu@stat-x.com.

We believe all the information in these pages including technical data to be reliable. However, we make no warranties expressed or implied and assume no liability regarding any use of this information. For technical support please write to mailbox.hu@stat-x.com.