

Disszipatív padlóviasz

Leírás

Ez a vezetőképes padlóviasz kifejezetten alkalmas szigetelő padlózatok, mint a PVC, gumi, linóleum, laminált padló és parketta disszipatívvá tételére. A ponttól-pontig tartó ellenállás az MSZ EN61340-4-1 szabvány alapján mérve a viasz alkalmazása után a 10^7 - 10^9 tartományban marad (Alacsony töltődési tulajdonság olyan személyeknél, akik ESD cipőben mennek a kezelt felületen). Selymes, fényes felület, költséghatékony, egyszerű problémamegoldás, egyszerű, gyors felhordás, általánosan elérhető eszközökkel (pl. felmosórongy). Rendszeres, a használatától függő után-kezelés szükséges.

Alkalmazás

1. A padlót alaposan tisztítsa meg alap mosószerrel. Ismételje meg a folyamatot, ha szükséges, amíg az összes régi ápolószer réteg teljesen eltűnik.
2. Alkalmazza kétszer az ESD padlóviaszt egyenletesen egy felmosórongy segítségével (körülbelül literenként 40m²).
3. Várja meg, hogy a padló teljesen megszáradjon (ujj-teszt). A szárítási idő a szoba hőmérsékletétől, relatív páratartalmától és az általaj nedvszívó képességétől függ.
4. Ezután a padlót egy polírozógép (fordulatszám kb. 1000 1/min, lágy polírozófej alkalmazásával) kell csíktmentesre polírozni.
5. A normál, például heti karbantartási takarítás során az utolsó tiszta öblítővízhez adjon 5% ESD padlóviaszt.
6. Alapos tisztítás után folytassa ismét az 1.-4. pontokban leírtakat.

Kiadósság: kb. 1 liter / 40m²

Eltarthatóság: kb. 2 évig zárt tartályban

Úrtartalom: 5 liter

Megjegyzés: fagymentes helyen tárolandó

Rendelési információ

- 02-0206-05811 ESD padlóviasz, 5 l-es kanna

Az itt szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Széleskörű vizsgálatok alapján lettek összeállítva, azonban jogi következmények nem származhatnak belőlük. A termék használata előtt a felhasználónak meg kell határoznia, hogy a termék megfelel-e a kívánt felhasználási célnak. Ilyen felhasználás esetén minden kockázatot és felelősséget a felhasználónak kell vállalnia. Műszaki kérdéseit a következő e-mail címre küldheti: mailbox.hu@stat-x.com