

SX-SD ESD PADLÓBORÍTÁS



Műszaki jellemzők

Tanúsítvány			
	Norma	Jellemző érték	
Terméktípus	ISO 10581	Homogén PVC padlóburkolat (ISO 10581)	
Kereskedelmi besorolás	ISO 10874	34 Nagyon erős	
Intézményi besorolás	ISO 10874	43 Erős	
Jellemzők			
	Norma	Jellemző érték	
Teljes vastagság	ISO 24346	2 mm	
Négyzetmétertömeg	ISO 23997	2879 g/m ²	
Kötőanyag-tartalom	ISO 10581	I. típus	
Fektetési módszer	-	Leragasztható	
Formátum típus	-	Tekercs	
CE tanúsítványok			
	Norma	Jellemző érték	Követelmények
Formaldehid kibocsátás	EN 717-1	E1	-
Elektrosztatikusságra való hajlamosság	EN 1815	Antisztatikus (≤ 2 kV)	≤ 2 kV
Pentaklórfenol tartalom	-	< 5 ppm	-
Teljesítménynyilatkozat #	EN 14041	0019-0033-DoP-2013-07	-

Az itt szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Széleskörű vizsgálatok alapján lettek összeállítva, azonban jogi következmények nem származhatnak belőlük. A termék használata előtt a felhasználónak meg kell határoznia, hogy a termék megfelel-e a kívánt felhasználási célnak. Ilyen felhasználás esetén minden kockázatot és felelősséget a felhasználónak kell vállalnia. Műszaki kérdéseit a következő e-mail címre küldheti: iroda@stat-x.com

V01.20

Tűztechnikai jellemzők	EN 13501-1	Bfl-s1	-
Csúszási ellenállás DIN	DIN 51130	R9	-
Csúszásmentesség	EN 13893	DS osztály ($\mu \geq 0,30$)	$\mu \geq 0,30$
Elektromos ellenállás (függőleges)	EN 1081	SD	-
Hőellenállás ($m^2 \cdot K/W$)	EN 12667	,0.0100	-
Műszaki teljesítmény			
	Norma	Jellemző érték	Követelmények
Székláb hatása	EN 424	Nincs sérülés	No damage
Székgörgő hatás	ISO 4918	Nincs sérülés	Suitable
Maradó benyomódás	ISO 24343-1	0,10 mm	$\leq 0,10$ mm
Tisztatér	ISO 14644-1	ISO 4. osztály	-
Vegyszerállóság ISO	ISO 26987	Kiválóan ellenálló	-
Padlófűtés	-	Alkalmas (maximum 27°C)	-
Szinttartóság fénnel szemben	ISO 105-B02	≥ 7	≥ 6
Fenntarthatóság, környezet és beltéri levegő minőség			
	Norma	Jellemző érték	
Újrahasznosíthatóság	-	100%	
ReStart® kész	-	Igen	
Ftalát tartalom	-	100%-ban ftalátmentes	

Rendelési adatok

- SX-SD disszipatív PVC padló 2x23 fm

Az itt szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Széleskörű vizsgálatok alapján lettek összeállítva, azonban jogi következmények nem származhatnak belőlük. A termék használata előtt a felhasználónak meg kell határozni, hogy a termék megfelel-e a kívánt felhasználási célnak. Ilyen felhasználás esetén minden kockázatot és felelősséget a felhasználónak kell vállalnia. Műszaki kérdéseit a következő e-mail címre küldheti: iroda@stat-x.com