

SX-SC ESD PADLÓBORÍTÁS



Színkódok: 100

102

104

576

Műszaki jellemzők

Tanúsítvány és osztályozás	Szabványok	SX-SC padlóborítás
Padlóborítás típusa	ISO10581	Tartósan statikus vezetőképes, préselt homogén vinil padló
Kötőanyag tartalma	ISO 10581	I. TÍPUS
CE tanúsítás	EN 14041	Igen
Osztályozás	ISO 10874	34 - 43
Technikai sajátosságok		
Kopóréteg vastagsága	ISO 24340	2,00 mm
Teljes vastagság	ISO24346	2,00 mm
Teljes tömeg / m ²	ISO 23997	2950 g
Kiszállítás formája	ISO 24341 Lap	Kb. 23 fm x 200 cm
Műszaki teljesítmények		
Méretstabilitás	ISO 23999	≤ 0.40% tekercsekre ≤ 0.25% lapokra
Tűzre reagálás	EN ISO 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Bfl s1 osztály ≥ 8 kW/m ² Pass
Maradék behúzás	ISO 24343-1	Elvárt érték: ≤ 0.10mm Legjobb mért érték: 0.02 mm
Görgős szék teszt	ISO 4918	Megfelelő
Statikus elektromos kisülés	EN 1815	< 2 kV
Elektromos szigetelés	VDE 0100, 600-as rész	$R_i \leq 5 \times 10^4 \Omega$
Elektromos ellenállás	ESD- jóváhagyás SP- módszer 2472 EN 1081 EN/IEC 61340-4-1 / 100 EN/IEC 61340-4-5	$R \leq 10^9 \Omega$ $R_1 5 \times 10^4 \leq R \leq 10^6 \Omega$ $R_2 5 \times 10^4 \leq R \leq 10^6 \Omega$ $V R 5 \times 10^4 \leq R \leq 10^6 \Omega$ $\leq 3.5 \times 10^7 \Omega$
Tisztatéri teszt	ASTM F24 F51	A osztály

Az itt szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Széleskörű vizsgálatok alapján lettek összeállítva, azonban jogi következmények nem származhatnak belőlük. A termék használata előtt a felhasználónak meg kell határoznia, hogy a termék megfelel-e a kívánt felhasználási célnak. Ilyen felhasználás esetén minden kockázatot és felelősséget a felhasználónak kell vállalnia. Műszaki kérdéseit a következő e-mail címre küldheti: iroda@stat-x.com


V01.20

A fertőtlenítés nehézsége	ISO 8690	Jó
Összes VOC-kibocsátás	AgBB/DIBt	$\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (28 nap után)
Padlófűtés		Megfelelő - max. 27°C
Hőállóság	EN 12667	Kb. 0.01 m ² K/W
Fényállóság	EN ISO 105-B02	≥ 7 -es szint
Kémiai ellenállás	ISO 26987	Jó ellenállás
Bakteriális ellenállás	ISO 846: C rész	Nem kedvez növekedésnek
Csúszásállóság	DIN 51130 EN 13896	R9 ≥ 0.3
Varrás erőssége	EN 684	Átlagos érték: $\geq 240 \text{ N} / 50 \text{ mm}$ Egyedi értékek: $\geq 180 \text{ N} / 50 \text{ mm}$
Színek		14

Rendelési adatok

- SX-SC vezetőképes PVC padló. Teljes tekercs: 2x23 fm, vágva is rendelhető

További színek:




105




570




572




578




574



107




101




573

Az itt szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Széleskörű vizsgálatok alapján lettek összeállítva, azonban jogi következmények nem származhatnak belőlük. A termék használata előtt a felhasználónak meg kell határoznia, hogy a termék megfelel-e a kívánt felhasználási célnak. Ilyen felhasználás esetén minden kockázatot és felelősséget a felhasználónak kell vállalnia. Műszaki kérdéseit a következő e-mail címre küldheti: iroda@stat-x.com

V01.20



575



103

Az itt szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Széleskörű vizsgálatok alapján lettek összeállítva, azonban jogi következmények nem származhatnak belőlük. A termék használata előtt a felhasználónak meg kell határoznia, hogy a termék megfelel-e a kívánt felhasználási célnak. Ilyen felhasználás esetén minden kockázatot és felelősséget a felhasználónak kell vállalnia. Műszaki kérdéseit a következő e-mail címre küldheti: iroda@stat-x.com